



令和2年2月19日

AsahiKASEI

世界初の中波長紫外線（UV-B）領域の半導体レーザーを発明

名城大学の赤崎勇終身教授の研究グループの岩谷素顕准教授らは、三重大学、旭化成株式会社の共同研究により世界初の中波長紫外線（UV-B 波長領域）半導体レーザーを発明しました。

レーザー光は LED や太陽光など自然界に存在する光とは異なり波長・位相^{注1}が制御された究極的な光源であり、医療・工業・家電・情報通信・計測・フォトンクスなど様々な新しい産業・学問分野が創造されています。レーザー光を生み出す装置のうち、半導体レーザーは小型・高効率・低消費電力など優れた性能を有していることから、レーザー光の社会実装に大きく貢献しています。これまで赤外線・赤色・緑色・青色レーザーが実用化され社会実装されており、より波長が短くエネルギーの大きな紫外線（UV）領域のレーザーの実現が強く望まれていました。紫外線は長波長紫外線（UV-A：光の波長が380～320nm）、中波長紫外線（UV-B：320～280nm）、短波長紫外線（UV-C：280nm以下）の3種類に分類されます。既に、名城大学や浜松ホトニクス(株)などのグループから長波長紫外線領域の半導体レーザーが、旭化成(株)および名古屋大学のグループから短波長紫外線領域の半導体レーザーの実現が報告されていました。本成果により、紫外線領域全域にわたって半導体レーザーが実現できることが実証されました。

中波長紫外線領域の半導体レーザーが実現できない理由はその領域の高品質な結晶が得られないことに起因していました。本グループでは、赤崎勇終身教授が青色LEDの発明でノーベル賞を受賞した窒化物半導体を用いました。基板にはサファイア基板を用い、三重大学の三宅秀人教授が開発した高品質な窒化アルミニウム（AlN）テンプレート上に、赤崎方式によって高品質かつ格子緩和した窒化アルミニウムガリウム（AlGaIn）を開発しました。これは長波長紫外線や短波長紫外線領域のレーザーとは異なる方法であり、本グループ独自の手法です。さらに絶縁体に相当する同材料の大電流密度動作を達成し、未踏領域の半導体レーザーを発明しました。

紫外レーザーは、医療・バイオサイエンス・化学・殺菌・工業用途など多くの分野での応用が期待できます。特に中波長紫外線は生体に対しての影響が大きいので、DNAシーケンサーや皮膚治療など他の波長域ではできないような新しい応用が期待できます。また、既存のガスレーザーや固体レーザーの紫外領域の市場が1,000億円/年以上あるとされていることから、優れた特性を持つ半導体レーザーでそれが実現できることから従来の市場価値に加えてイノベーションの創出が期待できます。



UV-Bレーザーの発振の様子
(目で見えない紫外線を目視するために紙に蛍光体を塗ってレーザー光を照射しています)


本研究は、英国物理学会（The Institute of Physics）発行の科学誌「Applied Physics Express」に2020年2月17日（英国時間）に掲載されました。

本研究は、科学技術振興機構（JST）戦略的創造研究推進事業 CREST「新たな光機能や光物性の発現・利活用を基軸とする次世代フォトニクスの中核技術」（研究総括：北山研一）における研究課題「深紫外領域半導体レーザーの実現と超高濃度不純物・分極半導体の研究（研究代表者：岩谷素顕准教授）」などによる支援を受けて行われました。

<研究の背景と経緯>

レーザー光は、コヒーレント（光の波長・位相などが揃っている）で指向性と収束性に優れた自然界には存在しない制御された究極的な光源です。そのうち半導体レーザーは、既存のレーザー光源に比べ小型・高効率・長寿命・高生産性など優れた性能を有しています。半導体レーザーは歴史的に光のエネルギーが小さい（波長の長い）赤外領域で実現され、その後、赤色、緑色、青色と光のエネルギーが大きい（波長の短い）領域に拡大してきました。これらの半導体レーザーは、CD、DVDやBlu-ray Discなどの光ディスク、レーザープリンタ、光通信、レーザー加工機、計測器、レーザーディスプレイなど多くの分野で社会実装が進められています。

一方、紫外線は光の波長が10～380 nmと可視光よりも短い波長域を呼びます。この波長域の光源は医療、環境、バイオサイエンス、殺菌、金属などのレーザー加工や微細加工など多くの応用分野があることから、紫外領域の半導体レーザーの実現は長年の課題とされてきました。紫外線は、光の波長が長い方から長波長紫外線（UV-A領域：波長320 nm～380 nm）、中波長紫外線（UV-B領域：波長280 nm～320 nm）、短波長紫外線（UV-C領域：波長280 nm以下）の3種類に分類されます。このうち長波長紫外線領域の半導体レーザーにおいては2003～2008年頃にかけて名城大学、日亜化学工業(株)、浜松ホトニクス(株)、パラアルト研究所、CREEなどから報告されました。また、短波長紫外線領域においては、昨年11月に旭化成(株)および名古屋大学のグループから波長271.8 nmの半導体レーザーが報告されました。したがって、残された中波長紫外領域の実現も囑望されていました。中波長紫外線は紫外線硬化および紫外線接着・乾燥(UVキュアリング)、アトピー治療などの医療分野、DNAシーケンスなど多くの応用分野があります。しかしながら、その波長域でレーザー発振する高品質AlGaN結晶を作製することが困難であること、レーザー発振に必要な電流注入が難しいなどの課題があったことから実現されていませんでした。本グループでは、長年にわたってレーザー発振に必要な高品質なAlGaN結晶を実現すること、2段組成傾斜の分極ドーピング法という電流注入法を適用すること、さらにはプロセス技術の改善などを行うことによって室温で動作可能な298 nmの中波長紫外線領域の半導体レーザーを発明しました。



半導体レーザーの未実現領域


光の種類と光の波長域の関係及び半導体レーザーの未実現領域

<研究の内容>

中波長紫外線領域のレーザーを実現するためにはバンドギャップエネルギー^{注2)}が3.8～4.4 eVの半導体材料が必要であり、特に高品質な結晶が必要という課題があります。これまで青色よりも短波長な半導体レーザーは、2014年にノーベル物理学賞を受賞した「青色LED」材料である窒化物半導体が用いられてきました。しかしながら、このバンドギャップエネルギーを用いた窒化物半導体は適切な基板がな

いため、高品質な結晶が得られないという課題がありました。また、半導体レーザを実現するためには、数 kA/cm^2 (キロアンペア毎平方センチメートル) 以上という大電流動作を実現させる必要があります。しかしながら、従来の電子物性工学ではバンドギャップエネルギーが 3eV を超える材料は絶縁性が高く、大電流注入が極めて困難であるという課題がありました。本グループでは、これらの課題に対して以下の2つのアプローチを適用することによって問題を解決しました。


まず三重大大学の三宅秀人教授の研究グループが開発した手法であるサファイア基板上に、スパッタ法^{注3)}で作製した AlN テンプレート上に3次元成長を用いることによってバンドギャップが $3.8\sim 4.4\text{eV}$ の高品質 AlGaIn を実現しました。この方法は、高輝度青色 LED の発明で用いられているサファイア基板への GaIn の作製法を踏襲することによって得られました。 AlN とこのバンドギャップエネルギーを持つ AlGaIn の間には1%以上の大きな格子不整合が存在します。従来の結晶工学では1%を超える格子不整合を持つと高品質な結晶が得られませんでした。しかし青色 LED の発明時にそれを打ち破るために低温バッファ層を用いた手法(赤崎方式)が発明されました。その際に効果を発揮したのが3次元成長です。3次元成長させることによって、成長層上部に高品質な GaIn を得ることができ、それが青色 LED の発明に直結しました。本研究グループでは、スパッタ法で作製した AlN 上に AlGaIn を成長させることによって3次元成長させることが可能であり、それによって高品質な AlGaIn を得ることが可能であることを見いだしました。



高品質 AlGaIn 結晶を得る方法の概略図

次に電流注入による手法においては、分極ドーピング法^{注4)}を適用しました。従来の半導体では不純物を添加することによって自由電子と自由正孔を形成し、電流注入する方法が広く用いられてきました。しかしながら、ワイドギャップ半導体である AlGaIn 材料では、この方法ではレーザ発振レベルの大電流注入は実現できませんでした。これは、従来の電子物性工学ではバンドギャップエネルギーが 3eV を超える材料は絶縁体(電流を流すことができない)とされていましたが、紫外領域の半導体レー

レーザーを実現するためには、バンドギャップエネルギーは5 eV を超える材料を用いることが必須であることに起因しています。本グループでは、米国ノートルダム大のグループが提案した分極ドーピング法を AlGaIn 材料に適用することによってレーザー発振が可能なレベルの電流注入を実現しました。ノートルダム大のグループは分極ドーピングを青色発光素子に適用しましたが、本グループでは紫外発光素子に対して有用であると考え研究を進めてきました。その結果、2019年5月に Applied Physics Letters (<https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5095149>) にレーザー発振レベルの大電流注入を実現できることを報告しました。




①通常の半導体（不純物添加）
不純物を添加することによって固定電荷（正/負イオン）と自由電子/自由正孔を形成
（従来の半導体工学）

②新手法
分極ドーピング
（新しい半導体工学）



制御された分極固定電荷

誘起された自由電荷（正孔）




本研究課題で開発した分極ドーピング法

これらの手法を適用することによって、298 nm 波長の電流注入による中波長紫外線領域のレーザーを発明しました。

作製した試料の構造を以下に示します。試料は上述のような方法で作製した高品質 AlGaIn 上に一般的な半導体レーザーで用いられている分離閉じ込めヘテロ構造^{注5)}によってデバイスを試作しました。デバイスプロセスを行い室温パルス下で電



UV-Bレーザーの発振の様子



UV-Bレーザーの発振の発光スペクトル

流を注入することによって評価を行いました。その結果、電流－光出力特性に明確な閾値が確認できたこと、自然放出スペクトルからレーザー発振特有の急峻な半値幅が極めて細いスペクトルが得られていること、明確な偏光特性が現れていることからレーザー発振に到達していることを確認し、本サンプルはレーザー発振に到達していると結論づけました。添付図はレーザー発振の様子とスペクトルを示しており、半導体レーザー特有の発光パターンやスペクトルが得られていることが確認されました。

<今後の展開>

紫外領域の光は様々な化学結合を切断したり融合したりすることが可能であることから、紫外線硬化および紫外線接着・乾燥(UV キュアリング)、アトピー治療などの医療分野、DNAシーケンスなど多くの応用分野があります。これまで、この波長域のレーザーはガスレーザーや固体レーザーの高調波などが用いられてきており、応用分野の発展の足かせになっていました。半導体レーザーは小型・高効率・長寿命など優れた特性があること、またAlGaInのAl組成を変えることによって中波長紫外線領域の全ての波長域のレーザー光を実現できることなどから、今後様々な光応用が広がることが期待されます。これらによって、光科学分野のさらなる発展が期待され、この分野において日本がイニシアティブを取っていけることが期待できます。

<用語解説>

注1) 波長・位相

物理学で、波動などの周期運動の過程で、空間を伝わる波の周期的な長さを表すのが波長、どの点にあるかを示す変数を位相と表す。光は電磁波と呼ばれる波動で表されることが知られており、半導体レーザーは波長だけでなく周期運動の過程でどの点にあるか示す変数も揃っていることが特長である。

注2) バンドギャップエネルギー

バンド間遷移の際に吸収・放出されるエネルギーのことである。

注3) スパッタ法

薄膜を生成する手法のひとつで、アルゴンガス粒子をターゲット（薄膜にしたい物質）に衝突させ、その衝撃ではじき飛ばされたターゲット成分を基板上付着させて薄膜を作る方法のことである。

注4) 分極ドーピング法

一般的に半導体結晶は、原子を形成することによって中性な性質を有している。しかしながら窒化物半導体は対称性が低いことから大きな分極電荷を有している。この分極電荷を活用することによって電気伝導する電荷担体を発生させるという方法が分極ドーピング法であり、従来の半導体工学では用いられていない方法である。

注5) 分離閉じ込めヘテロ構造

半導体レーザーにおいては、電荷担体と光を活性層内部で閉じ込める必要があるため、ヘテロ構造と呼ばれる異種材料を組み合わせる方法が用いられる。しかしながら電荷担体と光を閉じ込める最適な膜厚が異なることから、本構造を適用することによって高い光出力と光変換効率を実現できる。

<論文タイトル>

“Room-temperature operation of AlGa_{0.6}N ultraviolet-B laser diode at 298 nm on lattice-relaxed Al_{0.6}Ga_{0.4}N/AlN/sapphire”

(日本語タイトル：格子緩和した Al_{0.6}Ga_{0.4}N / AlN / サファイア上に作製した 298nm での AlGa_{0.6}N 系 UV-B レーザダイオードの室温動作)

DOI: 10.35848/1882-0786/ab7711

<お問い合わせ先>

<研究に関すること>

岩谷 素顕 (イワヤ モトアキ)

名城大学 理工学部 准教授

〒468-8502 名古屋市天白区塩釜口 1-501

Tel : 052-838-2430 Fax : 052-832-1244

E-mail : iwaya@meijo-u.ac.jp

<JST事業に関すること>

中村 幹 (ナカムラ ツヨシ)

科学技術振興機構 戦略研究推進部 グリーンイノベーショングループ

〒102-0076 東京都千代田区五番町 7 K's 五番町

Tel : 03-3512-3531 Fax : 03-3222-2066

E-mail : crest@jst.go.jp

<広報に関すること>

名城大学 渉外部広報課

Tel : 052-838-2006

E-mail:kouhou@ccmails.meijo-u.ac.jp

三重大学 企画総務部総務チーム広報室

Tel : 059-231-9789

E-mail:koho@ab.mie-u.ac.jp

科学技術振興機構 (JST) 広報課

Tel : 03-5214-8404

E-mail:jstkoho@jst.go.jp

旭化成株式会社 総務部広報室報道グループ

Tel : 03-6699-6381

E-mail:ak-houdou@om.asahi-kasei.co.jp